



S01

MULTIGRUNT

- ☑ koncentrovaný
- ☑ víceúčelový
- ☑ 2 v 1 (hluboce penetrující + povrchový)
- ☑ posiluje a zpevňuje podklad
- ☑ omezuje a vyrovnává savost podkladu

VYUŽITÍ

Výrobek je určen k řádné přípravě savých podkladů před následnými fázemi dokončovacích prací (sádrování, vylévání samonivelačních hmot, pokládka hydroizolace, lepení obkladů, malířské práce atd.). Pro vnitřní a venkovní použití na všechny suché a odležené stavební podklady, jako jsou cementové, sádrové a anhydritové podklady, sádrokartonové desky, pórobetonové tvárnice, keramické tvárnice a cihly, cementové, cementovo-vápenné a sádrové omítky.

VLASTNOSTI

Multigrunt je koncentrovaný základní nátěr na bázi dvou druhů akrylových disperzí, posilující podklad, vyrovnávající savost a zvyšující přilnavosti potěrů, lepidel, tmelů a vnitřních a vnějších barev. Penetruje podklad, zpevňuje povrch, váže volné částice a omezuje absorpci vody do podkladu.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad by měl být pevný, stabilní, suchý a rovný, očištěný od nečistot, olejů, vosku, zbytků barvy a všech uvolněných prvků. Povrchy znečištěné a ohrožené růstem řas a plísní by měly být omyty vodou pod tlakem a následně zajištěny přípravkem proti řasám a hřibům.

PŘÍPRAVA VÝROBKU

V závislosti na aplikaci může být nutné produkt zředit čistou, studenou vodou v poměru 1: 1 až 1: 3 (v závislosti na savosti podkladu a typu dalších plánovaných prací). Nepřidávejte jiné látky. Před použitím důkladně promíchejte.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Naneste na připravený podklad neředěný nebo zředěný vodou pomocí štětce, válečku nebo stříkáním. V případě aplikace pod vnitřní barvy, použijte ředění nejméně 1: 1, aby nedocházelo ke sklovatění podkladu. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku. Pod fasádní barvy a samonivelační hmoty produkt neředěte. Je-li třeba nanášet další vrstvy, aplikujte je v intervalech min. 3 hodiny. Základní nátěr by měl být prováděn při teplotě vzduchu, podkladu a výrobku od +5 °C do +25 °C, chránit je před mrazem a příliš rychlým vysycháním. Pro zamezení působení nepříznivých povětrnostních podmínek použijte při venkovním použití speciální clony. Povrchy, které nejsou určeny u úpravě základním nátěrem, důkladně zajistěte. Případné nečistoty okamžitě omyjte vodou. Nářadí ihned po použití omyjte vodou. Další práce lze vykonávat po min. 6 hodinách sušení pokrytého povrchu.

SPOTŘEBA

Spotřeba se pohybuje mezi 0,1 do 0,2 l/m² připraveného roztoku v závislosti na pórovitosti a savosti podkladu a způsobu aplikace. Přesná spotřeba by měla být stanovena zkouškou na daném povrchu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

teplota použití (povrchu, vzduchu, materiálů)	od +5 °C do +25 °C
spotřeba připraveného roztoku	cca. 0,1 až 0,2 litru na m ² v závislosti na pórovitosti a savosti podkladu.
doba schnutí	cca. 3 h
možnost vykonávání dalších prací	6 hodin po nanesení podkladu
barva	bezbarvý
vydatnost z 5-litrové nádoby	od 25 do 200 m ² v závislosti na stupni ředění a savosti podkladu

SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA

Výrobek by měl být přepravován a skladován v suchém prostředí a v originálním, nepoškozeném obalu při teplotě od +5 °C do +25 °C. Chraňte před mrazem a přímým slunečním světlem. Po otevření obal těsně uzavřete a zbývající obsah použijte co nejdříve. Takto skladovaný výrobek má životnost 12 měsíců.

SHODY S NORMAMI A POŽADAVKY NA KVALITU

Produkt splňuje požadavky normy PN-C-81906:2003. V souladu se Směrnicí EU 2004/42/CE byl produkt zařazen do kategorie A/c a obsahuje méně než 40 g / l VOC.

Aktualizace 20.06.2016

Výše uvedené údaje, doporučení a pokyny vycházejí z našich nejlepších znalostí, výzkumu a zkušeností a jsou poskytovány v dobré víře v souladu s pravidly platnými v naší společnosti a u našich dodavatelů. Navrhované postupy jsou považovány za všeobecné, ale každý uživatel tohoto materiálu by se měl všemi možnými způsoby, včetně kontroly konečného výrobku, ujistit o vhodnosti dodaných materiálů pro dosažení zamýšlených cílů. Společnost ani její zplnomocnění zástupci nenesou odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku nesprávného nebo chybného použití jejích materiálů.