

Lak do omítek IS75

Výrobek tvoří pružný a transparentní povlak, který chrání povrch proti nepříznivým povětrnostním podmínkám, vlhkosti a vodě. Lak účinně zpevňuje a utěsňuje starší dekorativní omítkové nátěry, mj. mozaikové. Důkladně natřený povrch získá estetický vzhled, a zároveň se prodlouží jeho životnost.

Aplikace

- údržba dekorativních omítkových povrchů (mj. mozaikových, na bázi barevného kameniva), používaných na fasádách a na jiné povrchy jak vně, tak i uvnitř budov • renovace dekorativních omítkových povrchů

Přednosti

- výrobek na bázi akrylové disperze vytváří pružný a transparentní povlak odolný proti působení nepříznivých atmosférických podmínek, UV záření, vlhkosti a vodě
- utěsňuje a zesiluje starší povrchy dekorativních omítek a dodává jim estetický vzhled a zároveň prodlužuje jejich životnost

Způsob použití

Než zahájíte aplikaci, přečtěte si bezpečnostní pokyny uvedené v bezpečnostním listu.

1 Příprava výrobku

- Výrobek je připraven k použití.
- Bezprostředně před použitím celý obsah obalu důkladně promíchejte.

2 Příprava podkladu

Povrch dekorativní omítky určený pro lakování musí být důkladně očištěn od veškerých nečistot, odmaštěný a suchý.

Místa již znečištěná a místa vystavená dalšímu růstu řas a plísní omyjte vodou pod tlakem a pak ošetřete fungicidem. Uvolněné části odstraňte a dutiny vyplňte výrobkem s vhodně vybranou barvou.

**”TYTAN EOS” Sp. z o.o. NIP: 894-29-55-157 KRS: 0000313447 REGON:
020820466 BDO: 000114866**

Ostatní povrchy, které nemají být lakovány, řádně zabezpečte proti znečištění.

3 Aplikace

- Lak do dekorativních omítek nanášejte přímo na předem připravený podklad pomocí malířského válečku nebo štětce, v množství zajišťujícím dosažení rovnoměrné a ucelené vrstvy.
- Vyvarujte se příliš silné vrstvy, abyste zabránili vzniku skvrn.
- Pro zlepšení těsnosti další vrstvu nanášejte po zaschnutí předchozí (min. po 24 hodinách).

4 Práce po ukončení aplikace

- Ihned po použití důkladně umyjte nářadí.

5 Omezení/Poznámky

- Práce neprovádějte za silného větru, na přímém slunečním světle na fasádě a při vysoké vlhkosti prostředí.
- Při nanášení a sušení laku používejte kryty, které omezují povětrnostní podmínky. Bude-li to nutné, můžete zředit vodou (max. 5 % na balení 10 litrů, tj. 0,5 litru).
- Nemíchejte jej s jinými materiály.
V závislosti na převládajících povětrnostních podmínkách a tloušťce vrstvy se může
- minimální doba schnutí změnit.
- V závislosti na rovnoměrnosti a nasákavosti povrchu se může změnit spotřeba při jednom lakování.

• **Technické údaje**

Parametr (+23 °C / 50 % RH)	Hodnota
Hustota [g/cm ³]	1,10
Minimální doba schnutí [h]	24
Spotřeba (při 1 lakování) [m ²]	0,15–0,2

**”TYTAN EOS” Sp. z o.o. NIP: 894-29-55-157 KRS: 0000313447 REGON:
020820466 BDO: 000114866**

Vydatnost z obalu, 10 l (při 1 lakování) [m ²]	50–66
Podmínky aplikace	Hodnota
Aplikační teplota [°C]	+5 – +25
Barva	Hodnota
Průhledná	+

Normy / Atesty / Certifikáty

Další informace

- V souladu se směrnicí UE2004/42/CE byl výrobek zařazen do kategorie A/e a obsahuje <130 g/l VOC (těkavých organických sloučenin).

Přeprava / Skladování

Výrobek přepravujte a skladujte v suchu, v originálním a nepoškozeném obalu.

Chraňte proti mrazu a přímému slunečnímu záření.

Takto skladovaný výrobek má dobu použitelnosti až 12 měsíců od data výroby. Obal po otevření těsně uzavřete a zbývající obsah co nejdříve spotřebujte (do 3 měsíců).

Teplota skladování výrobku činí +5 °C až +25 °C.

Varování a doporučení BOZP

Podrobné informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobce.

Výše uvedené údaje, doporučení a pokyny vycházejí z našich nejlepších znalostí, výzkumu a zkušeností a byly poskytnuty v dobré víře, v souladu se zásadami platnými v naší firmě a u našich dodavatelů. Navrhované postupy se považují za běžné, avšak každý uživatel tohoto materiálu by se měl všemi možnými prostředky, včetně kontroly konečného výrobku za

**”TYTAN EOS” Sp. z o.o. NIP: 894-29-55-157 KRS: 0000313447 REGON:
020820466 BDO: 000114866**



SYSTEMY OCIEPLEŃ
E O S
PEŁNA GAMA OCIEPLANIA

vhodných podmínek, ujistit, že dodávané materiály jsou vhodné pro dosažení zamýšlených cílů. Ani firma, ani její zmocnění zástupci nemohou nést odpovědnost za jakékoli ztráty způsobené v následku nesprávného nebo chybného použití jejich materiálů.

Omezení/Poznámky

Výše uvedené údaje, doporučení a pokyny vycházejí z našich nejlepších znalostí, výzkumu a zkušeností a byly poskytnuty v dobré víře, v souladu se zásadami platnými v naší firmě a u našich dodavatelů. Navrhované postupy se považují za běžné, avšak každý uživatel tohoto materiálu by se měl všemi možnými prostředky, včetně kontroly konečného výrobku za vhodných podmínek, ujistit, že dodávané materiály jsou vhodné pro dosažení zamýšlených cílů. Ani firma, ani její zmocnění zástupci nemohou nést odpovědnost za jakékoli ztráty způsobené v následku nesprávného nebo chybného použití jejich materiálů.

**”TYTAN EOS” Sp. z o.o. NIP: 894-29-55-157 KRS: 0000313447 REGON:
020820466 BDO: 000114866**

SIEDZIBA:
ul. Wyścigowa 56E
53 – 012 WROCLAW

ZAKŁAD PRODUKCYJNY LUBIN
ul. Przemysłowa 1A
59 – 300 LUBIN

ZAKŁAD PRODUKCYJNY KRZESZOWICE
ul. Krakowska 31B
32 – 065 KRZESZOWICE